

- INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE -  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17065 durch die DAkkS akkreditierte  
 Prüf- und Zertifizierungsstelle. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20  
 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
 Säurefliesner-Vereinigung e.V. · Postfach 1254 · 30928 Burgwedel



Gegr. 1941  
 Europäische  
 Forschungsgemeinschaft

E-Mail: [info@saxoboard.net](mailto:info@saxoboard.net)

SAXOBOARD Wellness & Duschesysteme GmbH  
 Herrn Enrico Dauksch  
 Eichenallee 3  
 01558 Großenhain

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		Schu/ke	14.06.2022

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen  
 gemäß DIN EN 16165, Anhang A (ehemals DIN 51097)**

Unsere Auftragsnummer: 9735/22

Sehr geehrter Herr Dauksch,

unter Bezugnahme auf Ihren Untersuchungsauftrag per Mail vom 01.04.2022 möchten wir Sie nachfolgend über die zwischenzeitlich ermittelten Ergebnisse informieren:

Prüfgegenstand	Winkelwert $\alpha_{\text{barefoot}}$	Bewertungsgruppe nach DIN EN 16165, Anhang A
<u>9735/22/01.001</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte RS 80 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P80 (Rückseite)	22°	<b>B</b>
<u>9735/22/01.002</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 120 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P120 (Vorderseite) - trocken	19°	<b>B</b>
<u>9735/22/02</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 150 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P150 (Vorderseite) - nass	16°	<b>A</b>
<u>9735/22/03</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 240 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P240 (Vorderseite) - nass	14°	<b>A</b>
<u>9735/22/04</u> Artikelbez.: Mineralwerkstoffmusterplatte VS 400 Farbe: weiß Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau strukturiert Oberfl.-bearb.: geschliffen P400 (Vorderseite) - nass	14°	<b>A</b>



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: [info@saeurefliesner.de](mailto:info@saeurefliesner.de)

Sparkasse Hannover · IBAN DE35250501801050200235 · BIC SPKHDE2HXXX

Postbank Hannover · IBAN DE88250100300028203300 · BIC PBNKDEFF · Amtsgericht Hannover, VR 120151

USt.-Ident.-Nr.: DE 115040668 · Finanzamt Burgdorf, St.Nr. 16/200/04345

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, haben wir an den 4 zur Verfügung gestellten Musterplatten zunächst die prüftechnische Bewertung nach DIN EN 16165 - Anhang A (Barfußbereich) durchgeführt. Für mögliche Bewertungen nach DIN EN 16165 – Anhang B (Schuhbereich) benötigen wir weitere Prüfkörper.

Bitte teilen Sie uns bis zum 28.06.2022 mit, ob Sie die Ausstellung von Prüfzeugnissen wünschen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Sachbearbeiter



Dipl.-Ing. Peter Schuster